






# MasterTop 1325

**Komfortní polyuretanový systém s hladkým, matným povrchem.**

## OBLAST POUŽITÍ

Užití na místech, kde je požadováno překlenutí trhlin v podkladu a kde jsou požadovány velmi komfortní podlahy tlumící hluky a absorbující zvuky. Typické aplikace: objekty zdravotní, sociální péče, školství, obchodu apod. kde je požadován vysoký hygienický standard.


Spotřeba cca:

	<b>Penetrace</b>	<b>MasterTop P 617 (nebo P 615 bez nutnosti posypu)</b> nebo dle stavu podkladní konstr. odpovídající materiál transparentní, epoxidový, dvousložkový produkt bez rozpouštědel a plniv	<b>0,3–0,5 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Posyp</b>	vysušený křemenný písek, frakce 0,3–0,8 mm stejněměrný zásyp, ne v přebytku	<b>0,8–1,0 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Vyrovnávací stěrka (případně dle podkladu)</b>	<b>MasterTop P 617 (nebo P 615 bez nutnosti posypu)</b> plnění 1:0,5 až 1:2 vysušeným křemenným pískem, směs frakcí 0,1–0,3 mm a 0,3–0,8 mm	<b>0,6–1,0 kg/m<sup>2</sup> *</b>
	<b>Posyp</b>	vysušený křemenný písek, frakce 0,3–0,8 mm stejněměrný zásyp, ne v přebytku	<b>2,0–3,0 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Uzávěr pórů** (případně dle podkladu)</b>	<b>MasterTop BC 325N</b>  pigmentovaná, PU, dvousložkový produkt bez rozpouštědel plnění až do poměru 1:0,3 sušeným křemenným pískem zrnitosti 0,1–0,3 mm	<b>0,8–1,0 kg/m<sup>2</sup> *</b>
	<b>Nosná vrstva</b>	<b>MasterTop BC 325N</b>  pigmentovaná, PU, dvousložkový produkt bez rozpouštědel plnění až do poměru 1:0,3 sušeným křemenným pískem zrnitosti 0,1–0,3 mm	<b>2,5–3,0 kg/m<sup>2</sup> *</b>
	<b>Vrchní nátěr</b>	<b>MasterTop TC 417</b> pigmentovaný, PU, dvousložkový rozpouštědlový produkt, UV stabilní, saténově matný	<b>0,10–0,12 kg/m<sup>2</sup></b>
	<b>Celková tloušťka</b>	cca 2,0–2,5 mm	

Spotřeby jsou uvedeny informativně a mohou se lišit v návaznosti na drsnost podkladu, teplotě a porozitě, rovněž na případných ztrátách při aplikaci.

\* Celková spotřeba včetně plniva.

\*\* Uzavírací vrstva na podklady s posypem, pórovité a savé podklady.



# MasterTop 1325

## Komfortní polyuretanový systém s hladkým, matným povrchem.


Podlahový systém splňuje tyto minimální požadavky, následující parametry a technická data, která byla zjištěna interními a externími zkouškami:

Podmínky pro komunální prostředí v interiéru s hodnocením působení na zdraví vlivem emise VOC a SVOC, které dokládá technické osvědčení DIBt č. Z-156.605-686 podle DIN EN 13813:2003-1.

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-B <sub>fl</sub> -s1
Nekluznost	R10 s nátěrem MasterTop TC 407 W
Překlenutí trhlin při 23 °C	třída A4 podle EN 1062-7 požadavek > 1,25 mm, výsledek = 2 mm
Reakce na oheň podle EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Emise těkavých látek	AgBB splňuje AFFSET splňuje klasifikace A+
Průtažnost podle 53504	150 %
Útlum kročejového hluku podle ISO 717-2	při tl. 2-2,5 mm = 2dB při tl. 4 mm = 4 dB

Mitglied der





# MasterTop 1325

**Komfortní polyuretanový systém s hladkým, matným povrchem.**

CE značka podle EN 13813

<b>BASF Coatings GmbH</b> Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
<b>09</b>	
132501	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Potěr ze syntetické pryskyřice v interiéru SR-B1,5-AR1-IR4	
Vlastnost	hodnota
Reakce na oheň	B <sub>fl</sub> s1
Uvolňování korozivních látek	SR
Propustnost vody	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Odolnost proti obrušování	<AR1
Přidržitost	>B1,5
Odolnost proti rázu	>IR4
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD
Kluznost	R9
Emise těkavých látek	viz Z-156.605-686

NPD=vlastnost nebyla zjištěna

Vlastnosti byly zjišťovány pro systém **MasterTop 1325**.

## BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: [info.cz@basf.com](mailto:info.cz@basf.com)

[www.master-builders-solutions.basf.cz](http://www.master-builders-solutions.basf.cz)

## Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118

e-mail: [objednavky.cz@basf.com](mailto:objednavky.cz@basf.com)

## Průmyslové a dekorativní podlahy, nadzemní a podzemní parkoviště, střechy

### Severozápadní a Východní Čechy

602 583 785

### Jihozápadní a Střední Čechy (Praha)

724 916 877

### Jižní Morava a Vysočina

602 583 791

### Severní a Střední Morava

721 656 690

## Sanace a izolace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb

724 358 390

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.basf.cz](http://www.master-builders-solutions.basf.cz).

Vydáno: duben 2016. Novým vydáním pozbývá staré platnost.